



EXCLUSIVE
WALLPAPER



installation TECHNICAL MANUAL

GLASS

-S780

 **BLUe**
GLASS **FINISH**



AVVERTENZE

Londonart raccomanda, per la posa dei nostri prodotti all'interno dei box doccia, solamente il Kit Glass Blue e che l'esecuzione del lavoro sia effettuata esclusivamente da posatori altamente specializzati ed esperti.

Per una posa ottimale, la parete deve essere integra, liscia, stuccata o rasata con un prodotti a base cementizia di colore chiaro, possibilmente bianco. È necessario sondare che non ci siano perdite o risalite di umidità. Si consiglia di verificare ogni eventuale irregolarità della superficie che non permetterebbe l'aderenza perfetta della Fibra di vetro art. Glass Blue.

Inoltre è necessario prestare attenzione ad alcuni accorgimenti in fase progettuale e di esecuzione:

- 1) Prevedere la presenza di un battiscopa/zoccolo di almeno 3 cm che separi il nostro prodotto dal piatto doccia. La fibra di vetro non deve mai toccare il piatto doccia, se non fosse presente uno zoccolo tagliare la fibra a 5 mm dal piatto, resinare e siliconare.
- 2) La rubinetteria da incasso deve essere integrata nel muro, l'unica parte presente sulla parete dovrà essere la placchetta di rivestimento del miscelatore, ogni parte e giunzione dovrà essere sigillata con silicone.
- 3) Escludere totalmente dalla posa nicchie portaoggetti in doccia. Docciaschiuma e saponi non devono essere a diretto contatto con la fibra di vetro.
- 4) Utilizzare esclusivamente i prodotti presenti nel kit Glass Blue e sigillare sempre tutti i punti di giunzione e rubinetteria.

La responsabilità di Londonart è limitata unicamente alla conformità dei propri prodotti forniti e non alla posa degli stessi che può compromettere la duratura e l'impermeabilità.



WARNINGS

Londonart recommends the Blue Glass Kit only for installing our products in shower cubicles and should be carried out exclusively by highly specialised and skilled installers.

For the best installation result, the wall should be undamaged, smooth, rendered or finished with a light-coloured, preferably white, cement-based skim coat. Check for leaks or rising damp. We recommend checking the surface for any irregularities which could prevent the Blue Glass fibreglass from adhering correctly.

Some additional precautions should be taken during the planning and installation stage:

- 1) Ensure that there is at least a 3 cm base board/plinth separating our product from the shower tray. The fibreglass must never touch the shower tray. If there is no plinth, cut the fibre 5 mm from the tray, apply resin and seal with silicone.
- 2) Recessed tap fittings must be built into the wall; the only part on the wall must be the mixer tap cover plate. All parts and joints must be sealed with silicone.
- 3) Completely exclude shower niches from the installation. Shower gels and soaps should not be in direct contact with the fibreglass.
- 4) Only use the products in the Blue Glass kit and always seal all the joints and tap fittings.

Londonart's liability is limited solely to the compliance of the products supplied and not to the installation of the products, which may compromise their durability and impermeability.



ADVERTENCIAS

Londonart recomienda que, cuando se instalen nuestros productos en el interior de mamparas de ducha, solo se utilice el Kit Glass Blue y que el trabajo lo realicen instaladores altamente especializados y con experiencia.

Para una instalación óptima, la pared debe estar íntegra, lisa, estucada o nivelada con un producto a base de cemento de color claro, preferiblemente blanco. Es necesario comprobar que no haya fugas y que no aparezca humedad. Es aconsejable comprobar que no haya irregularidades en la superficie que impidan que la fibra de vidrio Glass Blue se adhiera perfectamente.

Además, hay que prestar atención a ciertas precauciones durante la fase de diseño y ejecución:

- 1) Prever un rodapié/zócalo de al menos 3 cm que separe nuestro producto del plato de ducha. La fibra de vidrio no debe tocar nunca el plato de ducha. Si no hay zócalo, cortar la fibra a 5 mm del plato, resinar y siliconar.
- 2) La grifería empotrada debe estar integrada en la pared, la única parte presente en la pared debe ser la placa de revestimiento del mezclador, todas las partes y juntas deben estar selladas con silicona.
- 3) Excluir completamente de la instalación los nichos portaobjetos de ducha. Los geles de ducha y los jabones no deben entrar en contacto directo con la fibra de vidrio.
- 4) Utilizar exclusivamente los productos del kit Glass Blue y sellar siempre todas las juntas y griferías.

La responsabilidad de Londonart se limita únicamente a la conformidad de los productos suministrados y no a la instalación de los mismos, que puede comprometer su durabilidad e impermeabilidad.



AVERTISSEMENTS

Lors de l'installation de ses produits à l'intérieur des cabines de douche, Londonart recommande de n'utiliser que le kit Glass Blue et de confier le travail à des installateurs hautement spécialisés et expérimentés.

Pour une pose optimale, le mur doit être intact, lisse, jointoyé ou lissé avec un produit à base de ciment de couleur claire, de préférence blanc. Il est nécessaire de vérifier qu'il n'y a pas de fuites ou de remontées d'humidité. Il est conseillé de vérifier qu'il n'y a pas d'irrégularités dans la surface qui ne permettraient pas à la fibre de verre Glass Blue d'adhérer parfaitement.

En outre, il est nécessaire de prendre certaines précautions lors de la phase de conception et d'exécution :

- 1) Prévoir une plinthe/un revêtement d'au moins 3 cm séparant notre produit du receveur de douche. La fibre de verre ne doit jamais toucher le receveur de douche. S'il n'y a pas de socle, couper la fibre à 5 mm du receveur, de la résine et du silicone.
- 2) La robinetterie encastrée doit être intégrée dans le mur, la seule partie présente sur le mur doit être la plaque de revêtement du mitigeur, chaque partie et joint doit être scellé avec du silicone.
- 3) Exclure complètement les niches de douche de la pose. Les gels douche et les savons ne doivent pas être en contact direct avec la fibre de verre.
- 4) N'utilisez que les produits contenus dans le kit Glass Blue et étancheifiez toujours tous les joints et raccords.

La responsabilité de Londonart se limite uniquement à la conformité des produits fournis et non à leur pose qui peut compromettre leur durabilité et leur imperméabilité.



WARNUNGEN

Londonart empfiehlt, beim Verlegen seiner Produkte in Duschkabinen ausschließlich das Glass Blue Kit zu verwenden und die Arbeit nur von hochspezialisierten und erfahrenen Verlegern ausführen zu lassen.

Für ein optimales Verlegeergebnis muss die Wand intakt, glatt, verfugt oder mit einem hellen Produkt auf Zementbasis, vorzugsweise weiß, geglättet sein. Es muss geprüft werden, ob undichte Stellen oder aufsteigende Feuchtigkeit vorhanden sind. Es ist ratsam, die Oberfläche auf Unregelmäßigkeiten zu überprüfen, die eine perfekte Haftung der Glasfaser „Glass Blue“ verhindern würden.

Außerdem müssen in der Planungs- und Ausführungsphase einige Dinge beachtet werden:

- 1) Sehen Sie einen Sockel von mindestens 3 cm vor, der unser Produkt von der Duschwanne trennt. Das Glasfasergewebe darf niemals die Duschwanne berühren. Wenn kein Sockel vorhanden ist, schneiden Sie die Faser 5 mm von der Wanne, anschließend verharzen und silikonieren.
- 2) Die Unterputzarmatur muss in die Wand integriert werden; das einzige an der Wand befindliche Teil sollte die Abdeckplatte des Mischers sein; alle Teile und Fugen müssen mit Silikon abgedichtet werden.
- 3) Schließen Sie Ablagenischen vollständig von der Installation aus. Duschgels und Seifen sollten nicht in direkten Kontakt mit der Glasfaser kommen.
- 4) Verwenden Sie nur die Produkte aus dem Glass Blue Kit und versiegeln Sie immer alle Fugen und Armaturen.

Die Haftung der Firma Londonart beschränkt sich ausschließlich auf die Konformität der von ihr gelieferten Produkte und nicht auf die Installation der Produkte, die deren Haltbarkeit und Dichtigkeit beeinträchtigen kann.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Компания Londonart рекомендует для нанесения своей продукции внутри душевых кабин только комплект Glass Blue, а работы должны выполняться исключительно высококвалифицированными и опытными лицами.

Для оптимального нанесения стена должна быть целостной, гладкой, зашпаклеванной или заштукатуренной продуктами на цементной основе светлого, по возможности белого, цвета. Необходимо убедиться в отсутствии утечки жидкости или очагов влаги. Желательно проверить поверхность на наличие возможных неровностей, которые могут помешать идеальному приклеиванию стекловолокна Glass Blue.

Кроме того, необходимо принять некоторые меры на этапах проектирования и реализации:

- 1) предусмотреть наличие плинтуса не менее 3 см, который отделяет наше изделие от душевого поддона. Стекловолокно ни в коем случае не должно касаться душевого поддона; если нет плинтуса, следует отрезать стекловолокно на расстоянии 5 мм от поддона, пропитать смолой и обработать силиконом.
- 2) Встраиваемые смесители должны быть встроены в стену; единственной частью на стене должна быть накладка смесителя; каждая часть и стык должны быть герметизированы силиконом.
- 3) Полностью исключить изготовление ниш для хранения в душе. Гель для душа и мыло не должны находиться в непосредственном контакте со стекловолокном.
- 4) Используйте только продукты, входящие в комплект Glass Blue и обязательно герметизируйте все соединения и смесители.

Ответственность компании Londonart ограничивается исключительно соответствием поставленной продукции, а не ее установкой, которая может поставить под угрозу ее долговечность и герметичность.



GLASS FINISH

Protective Finish

PULIZIA REGOLARE E SMACCHIATURA

Il rivestimento Glass può essere pulito e sanificato con prodotti tradizionali e facilmente reperibili sul mercato. Qualora si dovessero utilizzare prodotti disinfettanti su base alcolica è buona norma provvedere al risciacquo con panni appropriati della superficie trattata in quanto una elevata permanenza sulla superficie dei prodotti utilizzati potrebbe generare macchie o alonature difficilmente asportabili. Un altrettanto, attento risciacquo finale (dopo la fase di sanificazione), consente l'eliminazione di eventuali residui di soluzione disinfettante evitando la possibilità di contatto diretto fra prodotto chimico ed alimentare. Si raccomanda prima di procedere alla pulizia, di provare tutti i detergenti in un'area nascosta alla vista, per accertarsi che siano compatibili con il rivestimento.

STANDARD CLEANING AND STAIN REMOVAL

Glass can be cleaned and sanitised with standard, off-the-shelf products. If you need to use alcohol-based disinfectants, it is advisable to wipe down the surface afterwards with suitable cloths as prolonged contact with the products used could cause stains or marks that are difficult to remove. A final, thorough wipe down (after the sanitisation phase) will eliminate any residual disinfectant solution and avoid the possibility of direct contact between the chemical product and food. We recommend testing all detergents in a hidden area, before cleaning, to make sure they are compatible with the covering.

AMBIENTI BAGNATI CON ACQUA BATTENTE
INTERNO DOCCIA | RETRO LAVANDINI
MURI ESTERNI

13

italiano

WET ENVIRONMENTS, WITH WATER JETS
INSIDE THE SHOWER | BEHIND WASHBASINS
EXTERNAL WALLS

21

english

AMBIENTES MOJADOS CON AGUA A CHORRO
INTERNO DE DUCHA | PARTE POSTERIOR LAVABOS
MUROS EXTERNOS

29

español

ENVIRONNEMENTS HUMIDES AVEC EAU STAGNANTE
INTÉRIEUR DE LA DOUCHE | ARRIÈRE DES LAVABOS
MURS EXTÉRIEURS

37

français

NASSBEREICHE MIT WASSERSTRÄHLEN
INNENBEREICH DUSCHE | HINTER WASCHBECKEN
AUSSENWÄNDE

45

deutsch

ВЛАЖНЫЕ ЗОНЫ ПОМЕЩЕНИЙ В ПРЯМОМ КОНТАКТЕ С ВОДОЙ
ДУШЕВАЯ КАБИНА МОЙКИ | ЗА РАКОВИНОЙ
ВНЕШНИЕ СТЕНЫ

53

русский



INTONACO/
FONDO RASANTE/
SMOOTHING PRIMER

imPROVING PRIMER

AA

Glue

A

FIBER GLASS


B

BLÜe GLASSFINISH

C

sealant

D



new Professional kit for Glass wallpaper

Verifica il materiale e segui il progetto.

AA Prepara il fondo. Applica **IMPROVING PRIMER**

A **GLUE**
Dopo 3/4 ore
prepara e applica la colla

B Installa il wallpaper
in **FIBER GLASS**
Lasciare asciugare.

C Applica **BLUE GLASS FINISH** (A+B)

Applicare un primo strato del prodotto. Dopo almeno 4 ore applicare la seconda mano.

Dopo 24 ore la parete sarà asciutta.


D Sigilla la parete nei punti di giunzione utilizzando **SEALANT**

Dopo 48 / 72 ore la parete sarà idonea al contatto con l'acqua.

BLUE
GLASS FINISH

Consulta il manuale tecnico e rispetta le tempistiche di posa e asciugatura dei prodotti.


VERIFICARE IL MATERIALE E SEGUIRE IL PROGETTO



Controlla l'integrità del materiale e che tutto corrisponda al tuo ordine.

Segui lo schema di montaggio che trovi nella scatola.

La numerazione dei teli indica l'ordine da seguire per l'esatta disposizione del disegno.



La superficie si dovrà presentare solida, assorbente ed esente da presenza di olii, tensioattivi, acqua, polvere. Liscia e di colore bianco. Verificare che non vi siano risalite di umidità.

PREPARAZIONE DEL FONDO


PREPARATION



Se il calcestruzzo è di nuova costruzione si dovrà attendere la maturazione completa.

Su fondo in cartongesso, usare uno stucco e/o rasante a base cementizia (no gesso) a granolometria finissima e di colore chiaro.

In presenza di rivestimenti in ceramica, trattare la superficie togliendone le fughe e rendendola liscia con un fondo rasante a base cementizia.



**PRIMER ANTIMUFFA,
ANTIBATTERICO E
IGIENIZZANTE**

DA APPLICARE DOPO
AVER PREPARATO IL FONDO

**IMPROVING
PRIMER**
Base Consolidante



Improving Primer è un prodotto pronto all'uso. Per aumentarne la penetrabilità, il prodotto può anche essere diluito in acqua con un rapporto di 1:1 (1 litro di Improving primer e 1 litro di acqua). Consumo: circa 100-200 gr/m²

Procedere all'applicazione di Improving Primer su pareti con rullo. Il prodotto asciuga in 3/4 ore a 20-23°C. Il tempo varia a seconda delle temperature e delle caratteristiche dell'ambiente.

Dopo almeno 3/4 ore procedere con l'applicazione del wallpaper in Fiber Glass.

Informazioni utili

Base: Acrilico all'acqua
Aspetto fisico e colore: Gel azzurro
PH 7.7
Viscosità: 1000-1200 cps
Percentuale di solidi: 35%
Temperatura di applicazione: +5°C +40°C
Tempo di asciugatura: 3/4 Ore
Non infiammabile
Teme il gelo

STOCCAGGIO: Il prodotto è garantito nella confezione originale, in condizioni standard (+5°C +35°C), per 12 mesi dalla data di produzione. È importante conservare il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore e luce solare diretta.

PULIZIA: Pulire gli attrezzi con acqua

Il prodotto è monocomponente e pronto all'uso.

Consumo: circa 200 g/m²

Applicare il prodotto in una sola mano direttamente sul fondo con rullo di lana a pelo corto per circa 5/7 m² alla volta. Procedere di conseguenza all'applicazione del rivestimento murale.

Informazioni utili

Base: Polimeri poliuretanici
Aspetto fisico: Colore bianco
Percentuale di solidi: Circa 50%
Temperatura di applicazione: +10°C +35°C
Tempo di attesa: Nessuno
Tempo aperto: Circa 20-30 minuti
Tempo di presa finale: 48/72 ore


CONTROINDICAZIONI

- Non utilizzare a temperature inferiori a +3°C
- Si consiglia l'applicazione tra +10°C e +35°C.

PULIZIA: Si consiglia di pulire l'attrezzatura con acqua immediatamente dopo la posa.

STOCCAGGIO: Il prodotto è garantito nella confezione originale, in condizioni standard (+5°C +35°C), per 12 mesi dalla data di produzione. È importante conservare il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore e luce solare diretta.


GLUE
Colla



MODALITÀ DI POSA DEL WALLPAPER IN FIBER GLASS

INSTALLATION

Carta da parati Decorata



Appicare a parete il lato interno del tessuto nel senso di srotolamento, verificandone l'appiombio. In caso di posa non perfetta, rimuovere il telo e riposizionarlo. Accostare i teli assicurandosi la continuità del disegno e pressare leggermente con spatola di plastica dal centro verso l'alto e verso il basso eliminando eventuali bolle d'aria, garantendo una perfetta aderenza. Rimuovere immediatamente eventuali eccedenze di colla e rifilare con taglierino. Lasciare asciugare.



FORMULATO BICOMPONENTE
TRASPARENTE DA APPLICARE
DOPO L'INSTALLAZIONE
DELLA FIBER GLASS

GLASS FINISH

Finitura Protettiva



Il prodotto va applicato in due mani.

La temperatura ideale degli ambienti di posa dovrà essere fra i 10° min. e 30° max. Umidità relativa dell'aria: max. 75%. Provvedere affinché ci sia in cantiere un efficacie ricambio d'aria per evitare un accumulo di umidità nell'ambiente, che potrebbe comportare problemi di indurimenti in ambienti particolarmente confinati.

Informazioni utili

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Opaco
- Gradevole finitura estetica
- Non altera il colore del parato
- Non macchia
- Non ingiallisce
- Privo di solventi

CONSUMO: Circa 120-150 g/m²

PULIZIA

Pulire gli attrezzi con acqua quando il prodotto è ancora fresco, o rimuoverli meccanicamente quando il prodotto è asciutto.

STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito nella confezione originale, in condizioni standard (+ 5 ° C + 35 ° C), per 12 mesi dalla data di produzione. È importante conservare il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore e luce solare diretta.

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

Colore Componente A: trasparente quando asciutto
Colore Componente B: trasparente

Base: Poliuretanica alifatica a due componenti

Finitura: Opaca (impercettibile al tatto)

Aspetto fisico: Liquido (sia A, sia B)

Viscosità: 500-700cps (sia A, sia B)

PH: 7.5-8 (sia A, sia B)

Contenuto di solidi: Circa 36% (somma di A+B)

Temperatura limite di esercizio: Da -10°C a +50 °C

Temperatura minima di applicazione: +5°C

Fuori polvere: 30 min. a 20°C

Indurimento completo: 24 ore



AVVERTENZE PER UNA CORRETTA APPLICAZIONE DI "BLUE GLASS FINISH"




PIATTI DOCCIA E VASCHE

Non applicare mai il wallpaper a filo doccia. Tagliare la fibra di vetro lasciando qualche millimetro di spazio tra piatto doccia e parete. Procedere proteggendo il piatto doccia con del nastro adesivo, lasciando 5 mm di spazio tra nastro e parete. Si procede applicando la resina per tutta la giunzione anche sopra il nastro adesivo (per evitare infiltrazioni nel punto di contatto tra piatto doccia e il muro). Dopo aver resinato rimuovere subito il nastro adesivo. Questo procedimento può essere utilizzato anche per le vasche da bagno.


TUBATURE

Per evitare infiltrazioni, applicare la resina anche intorno alle tubature.



SIGILLANTE
DA APPLICARE NEI PUNTI
DI GIUNZIONE

sealant
Sigillante



Informazioni utili

"Sealant" permette una sigillatura impermeabile delle giunzioni. Utilizzato nei punti di contatto come ad esempio il bordo inferiore della doccia o la rubinetteria, protegge la parete da un eventuale ristagno di acqua.

Colore: Trasparente

CONSUMO
Circa 15 m lineari per cartuccia

PULIZIA

Si consiglia di pulire l'attrezzatura con un diluente nitro.

CONTROINDICAZIONI

- Non utilizzare a temperature inferiori a +3°C
- Si consiglia applicazione tra +10°C e +35°C

STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito nella confezione originale, in condizioni standard (+5°C +35°C), per 12 mesi dalla data di produzione. È importante conservare il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore e luce solare diretta.

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

Base: Polimeri silanici modificati
Percentuale di solidi: Circa 80%
Temperatura di applicazione: +10°C +35°C
Tempo di attesa: Nessuno
Tempo aperto: Circa 30-40 minuti
Tempo di presa finale: 48/72 ore

"Sealant" deve sempre essere applicato dopo 24 ore dalla seconda mano di "Blue Glass Finish"

Pulire accuratamente la superficie su cui va applicato il prodotto. Eliminare eventuali parti non solidali ed asportare ogni residuo di polvere o altra sostanza dannosa.


Il prodotto va estruso utilizzando l'apposita pistola manuale ed applicato nei punti di contatto come ad esempio piatto doccia e parete, vasca e parete, box doccia e parete, tra parete e parete, tra parete e rubinetteria.

PIATTI DOCCIA E VASCHE

Applicare il nastro adesivo creando uno spazio di 3/5 mm dal fondo del piatto doccia alla parete decorata e 3/5 mm dalla parete al piatto doccia, per tutto i perimetro.

Mettere il prodotto nell'angolo creatosi e spalmare servendosi di una spatola apposita. Rimuovere il nastro.

Dopo 48/72 ore, la superficie trattata sarà idonea al contatto con l'acqua.



new Professional kit for Glass wallpaper

Check the material and follow the project.

AA Prepare the substrate. Apply **IMPROVING PRIMER**

A **GLUE**
After 3/4 hours
prepare and apply the glue

B Install the wallpaper
in **FIBER GLASS**
Allow to dry.

C Apply **BLUE GLASS FINISH (A+B)**

Apply the first coat of product. After at least 4 hours, apply the second coat.

After 24 hours the wall will be dry.


D Seal the wall in the joining points using **SEALANT**

After 48 / 72 hours the wall will be suitable for contact with water.

PREPARATION OF SUBSTRATE



PREPARATION




The surface must be solid, absorbent and free of oils, surfactants, water and dust. Smooth and white. Check that there is no rising damp.

If the concrete is newly constructed, it is necessary to wait for complete curing.

On a plasterboard substrate, use a render and/or cement-based skim coat (not plaster) with a very fine grain size and light colour.


For tiled surfaces, treat the surface by removing the grout lines and levelling it with a cement-based skim coat.



Check the material's entirety and be sure it matches your order.

Follow the assembly diagram that you will find in the box.

The numbering on each panel indicates the order to follow for the correct positioning of the design.



ANTI-MOLD, ANTIBACTERIAL AND SANITIZING PRIMER

TO BE APPLIED
ONCE THE SUBSTRATE
HAS BEEN PREPARED.

IMPROVING PRIMER

Consolidating Primer



Improving Primer is a ready-to-use product. To improve penetration, the product can also be diluted in water with a ratio of 1:1 (1 liter Improving primer in 1 litres of water).

Consumption: About 100-200 gr/m²

Use a roller to apply the Improving Primer on the walls. The product dries in 3/4 hours at 20-23°C.
Time may vary depending on the temperature and the characteristics of the environment.

After at least 3/4 hours, continue with the application of the Fiber Glass wallpaper.

Useful information

Water-based acrylic base
Physical appearance and colour: Light blue gel
pH 7.7
Viscosity: 1000-1200 cps
Percentage of solids: 35%
Application temperature: +5°C +40°C
Drying time: 3/4 hours
Not flammable - Protect from frost

CLEANING: It is recommended to clean the tools with water immediately after hanging.

STORAGE: The product is guaranteed when in its original packaging under standard conditions (+5°C +35°C), for 12 months from the date of manufacture. It is important to store the product in a dry place, away from sources of heat and direct sunlight.

The product is single-component and ready to use.

Consumption: Approximately 200 g/m²

Use a short-haired wool roller to apply just one coat of the product directly onto the substrate covering approximately 5/7 m² at a time. Then proceed with the application of the wall covering.

Useful information


Base Polyurethane polymers
Physical appearance: White color
Percentage of solids: Approx 50%
Operating temperature: +10°C +35°C
Wait time: None
Open time: Approx 20-30 minutes
Complete drying time: 48/72 hours

CLEANING: It is recommended to clean the tools with water immediately after hanging.

STORAGE: The product is guaranteed in its original packaging, in standard conditions (+5 °C to + 35 °C), for 12 months from date of production. It is important to keep the product in dry conditions, away from heat sources and direct sunlight.

GLUE


Glue



METHOD OF APPLICATION OF FIBER GLASS WALLPAPER

INSTALLATION

Decorative Wallpaper



Apply the inside of the fabric to the wall in the direction of unravelling, making sure it is perpendicular. If the paper is not applied perfectly, remove and reposition it. Bring the sections together making sure the design has continuity and press lightly with a plastic spatula from the centre towards the upper and lower ends, eliminating any air bubbles and ensuring correct adherence. Immediately remove any excess adhesive and trim with a blade.

Allow to dry.



CLEAR TWO-COMPONENT FORMULA FOR APPLICATION AFTER THE INSTALLATION OF FIBER GLASS

GLASS FINISH

Protective Finish



The product is to be applied with two coats.

The ideal room temperature should be between 10° min. and 30° max. Relative humidity: max. 75%. Ensure that the installation environment has an effective exchange of air in order to avoid the accumulation of humidity which could lead to curing issues in particularly confined environments.

Useful information

TECHNICAL FEATURES

- Opaque
- Pleasing aesthetic finish
- Does not alter the colour of the wallpaper
- Does not stain
- Does not yellow with age
- Solvent-free

CONSUMPTION: Approximately 120-150 g/m²

CLEANING

Clean tools with water when the product is still fresh, or deal with them mechanically when the product is dry.

STORAGE

The product is guaranteed when in its original packaging under standard conditions (+5°C +35°C), for 12 months from the date of manufacture. It is important to store the product in a dry place, away from sources of heat and direct sunlight.

TECHNICAL PRODUCT DATA

Component A Colour: transparent when dry

Component B Colour: transparent

Base: Two-component aliphatic polyurethane

Finish: Opaque (imperceptible to the touch)

Physical appearance: Liquid (both A and B)

Viscosity: 500-700cps (both A and B)

pH: 7.5-8 (both A and B)

Solid content: Approximately 36% (sum of A+B)

Operating limit temperature: From -10°C to +50°C

Minimum application temperature: +5°C

Dust free: 30 minutes at 20°C

Complete curing: 24 hours



WARNINGS FOR CORRECT APPLICATION OF "BLUE GLASS FINISH"




SHOWER TRAYS AND BATH TUBS

Never apply the wallpaper flush with the shower. Cut the fiber glass leaving a few millimetres of space between the shower tray and the wall. Protect the shower tray with adhesive tape, leaving 5 mm of space between the tape and the wall. Proceed by applying the resin along the entire joint, even on top of the adhesive tape (to avoid infiltrations in the point of contact between the shower tray and wall). After treating with resin immediately remove the adhesive tape. This process can also be used for bathtubs.


PIPES

To avoid seepage, also apply resin around the pipes.



SEALANT
TO APPLY ON JOINTS

sealant
Sealant



Informazioni utili

"Sealant" allows the impermeable sealing of the joints. Used in points of contact, for example the lower edge of the shower or taps, it protects the wall against any possible stagnation.

Colour: Transparent

CONSUMPTION

Approximately 15 linear metres per cartridge

CLEANING

The equipment should be cleaned with a nitro thinner.

PRECAUTIONS

- Do not use at temperatures below +3°C
- Application is recommended at a temperate between +10°C and +35°C

STORAGE

The product is guaranteed when in its original packaging under standard conditions (+5°C +35°C), for 12 months from the date of manufacture. It is important to store the product in a dry place, away from sources of heat and direct sunlight.

TECHNICAL PRODUCT DATA

Base: Silane-modified polymers Physical appearance
Percentage of solids: Approximately 80%
Application temperature: +10°C +35°C
Waiting time: None
Open time: Approximately 30-40 minutes
Final setting time: 48/72 hours

"Sealant" must be applied 24 hours after the second coat of "Blue Glass Finish".

Thoroughly clean the surface on which the product is applied. Eliminate any friable parts and remove any dust residue or other damaging substances.


The product is extruded using the special manual gun and applied in the points of contact, such as the shower tray and wall, tub and wall, shower box and wall, between walls, between wall and taps.

SHOWER TRAYS AND BATH TUBS

Apply the adhesive tape, creating a space of about 3/5 mm between the base of the shower tray and the decorated wall, and 3/5 mm between the wall and the shower tray, along the entire perimeter.

Place the product in the newly created corner and spread it using a suitable spatula. Remove the tape.

After 48 / 72 hours the wall will be suitable for contact with water.



new Professional kit for Glass wallpaper

Compruebe el material y siga el proyecto.

AA Prepare el fondo. Aplique **IMPROVING PRIMER**

A **GLUE**

Después de 3/4 horas
prepare y aplique la cola

B Instale el papel pintado en **FIBER GLASS**

Deje secar.

C Aplique **BLUE GLASS FINISH (A+B)**

Aplique una primera capa del producto. Al cabo de al menos 4 horas aplique la segunda mano.

Al cabo de 24 horas la pared estará seca.


D Selle la pared en los puntos de unión usando **sealant**

Después de 48 / 72 horas la pared será apta para el contacto con el agua.

BLUE
GLASSFINISH

Consulte el manual técnico y respete los plazos de aplicación y secado de los productos.


VERIFIQUE EL MATERIAL Y SIGA EL PROYECTO



Revise que el material está en buen estado y que todo se corresponde con su pedido.

Seguir el esquema de montaje que se encuentra en la caja.

La numeración de telas indica el orden a seguir para la exacta disposición del dibujo.



La superficie deberá presentarse sólida, absorbente y sin presencia de aceites, tensoactivos, agua o polvo. Lisas y de color blanco. Comprobar que no vuelva a aparecer humedad.

Si el hormigón es de nueva construcción será necesario esperar el curado completo.


PREPARACIÓN DEL FONDO

Sobre una base de cartón-yeso, utilizar una masilla y/o pasta niveladora a base de cemento (sin yeso) de granulometría muy fina y color claro.

PREPARATION



Con revestimientos cerámicos, tratar la superficie con morteros y pastas niveladoras a base de cemento, para alisarla y eliminar las juntas.



**PRIMER ANTIMOHO,
ANTIBACTERIANO E
HIGIENIZANTE**

**PARA APLICAR DESPUÉS DE
HABER PREPARADO EL FONDO**

IMPROVING PRIMER



Improving Primer es un producto listo para usar. Para aumentar la penetrabilidad, el producto también puede diluirse en agua en una proporción de 1:1 (1 litro de Improving primer y 1 litro de agua).

Consumos: aprox. 100-200 g/m².

Proceder a la aplicación de Improving Primer en paredes con rodillo. El producto se seca en 3/4 horas a 20-23°C. El tiempo varía en función de la temperatura y las características del ambiente.

Después de al menos 3/4 horas proceda con la aplicación del papel pintado en Fiber Glass.

Informaciones útiles

Base: Acrílica de agua
Aspecto físico y color: Gel azul
PH 7.7
Viscosidad: 1000-1200 cps
Porcentaje de sólidos: 35%
Temperatura de aplicación: +5°C +40°C
Tiempo de secado: 3/4 horas
No inflamable
No resiste las heladas

ALMACENAMIENTO: El producto está garantizado en su embalaje original, en condiciones estándar (+ 5 °C + 35 °C), durante 12 meses a partir de la fecha de fabricación. Es importante conservar el producto en un lugar seco y alejado de fuentes de calor y luz solar directa.

LIMPIEZA: Se recomienda limpiar el equipo con H2O inmediatamente después de la aplicación.

El producto es monocomponente y está listo para usar.

Aproximadamente 200 g/m²

Aplique el producto en una sola mano directamente sobre el fondo con un rodillo de lana de pelo corto para unos 5/7 m² a la vez. Proceda en consecuencia con la aplicación del revestimiento mural.

Informaciones útiles

Base: Polímeros poliuretánicos
Aspecto físico: Color blanco
Porcentaje de sólidos: Aproximadamente 50%
Temperatura de aplicación: +10°C +35°C
Tiempo de espera: Ninguno
Tiempo abierto: Aproximadamente 20-30 minutos
Tiempo de fraguado final: 48/72 horas


CONTRAINDICACIONES

- No utilizar a temperaturas inferiores a +3°C
- Se recomienda aplicación entre +10°C y +35°C.

LIMPIEZA: Se recomienda limpiar el equipo con H2O inmediatamente después de la aplicación.

ALMACENAMIENTO: El producto está garantizado en su embalaje original, en condiciones estándar (+ 5 °C + 35 °C), durante 12 meses a partir de la fecha de fabricación. Es importante conservar el producto en un lugar seco y alejado de fuentes de calor y luz solar directa.

GLUE Cola



Informaciones útiles

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Opaco
- Agradable acabado estético
- No altera el color del papel pintado
- No mancha
- No se pone amarillo
- Sin solventes

CONSUMO: Aproximadamente 120-150 g/m²

LIMPIEZA

Limpie los equipos con agua cuando el producto aún esté fresco, o retírelas mecánicamente cuando el producto esté seco.

ALMACENAMIENTO

El producto está garantizado en su embalaje original, en condiciones estándar (+ 5 °C + 35 °C), durante 12 meses a partir de la fecha de fabricación. Es importante conservar el producto en un lugar seco y alejado de fuentes de calor y luz solar directa.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Color Componente A: transparente cuando está seco

Color Componente B: transparente

Base: Poliuretana alifática de dos componentes

Acabado: Opaco (imperceptible al tacto)

Aspecto físico: Líquido (tanto A, como B)

Viscosidad: 500-700cps (tanto A, como B)

PH: 7.5-8 (tanto A, como B)


Contenido de sólidos: Aproximadamente 36% (suma de A+B)

Temperatura límite de funcionamiento: De -10°C a +50 °C

Temperatura mínima de aplicación: +5°C

Fuera polvo: 30 min. a 20°C

Endurecimiento completo: 24 horas



MODO DE APLICACIÓN DEL PAPEL PINTADO EN FIBRA DE VIDRIO

INSTALLATION

Papel pintado decorado



Aplique en la pared el lado interno del tejido en el sentido de desenrollamiento, verificando su aplomo. En caso de que no quede perfecta, retire el rollo de papel y vuélvalo a colocar. Acerque las telas asegurando la continuidad del dibujo y haga una ligera presión con la espátula de plástico, desde el centro hacia arriba y hacia abajo, eliminando las eventuales burbujas de aire y garantizando una adherencia perfecta. Quite de inmediato los eventuales restos de cola y corte con un cutter.

Deje secar.



FORMULADO BICOMPONENTE TRANSPARENTE PARA APlicAR DESPUES DE LA INSTALACIÓN DE LA FIBRA DE VIDRIO

GLASS FINISH

Acabado Protective



El producto se aplica en dos manos.

La temperatura ambiente ideal debe estar entre 10° mín. y 30° máx. Humedad relativa del aire: máx. 75%. Asegúrese de que haya un intercambio eficaz de aire en la obra para evitar la acumulación de humedad en el ambiente, que podría provocar problemas de endurecimiento en espacios especialmente reducidos.

Limpie bien con un paño de microfibra los eventuales restos de polvo en la superficie a tratar.

Prepare sólo la cantidad de producto necesaria para la aplicación y utilizar en los 90 minutos siguientes a la mezcla de los dos componentes.

Agite antes del uso. Mezcle bien los dos componentes hasta su completa homogeneización, según la siguiente proporción:

1Kg. Comp. A | 200gr. Comp .B

Aplique el producto directamente sobre el revestimiento mural con un rodillo de esponja de célula cerrada en una o dos pasadas (y utilizando una brocha en los bordes).

Entre la primera y la segunda mano espere al menos 4 h a 20-23 °C y/o secado completo.

Deje secar.

Se podrá proceder con el sellado de los bordes con el producto "Sealant" presente en el kit.

ADVERTENCIAS PARA UNA CORRECTA APLICACIÓN DE "BLUE GLASS FINISH"




PLATOS DUCHA Y BAÑERAS

No aplicar nunca el papel tapiz al borde de la ducha. Cortar la fibra de vidrio dejando algunos milímetros de espacio entre el plato ducha y la pared. Proceder protegiendo el plato ducha con la cinta adhesiva, dejando 5 mm de espacio entre cinta y pared. Se procede aplicando la resina a lo largo de toda la unión, incluso sobre la cinta adhesiva (para evitar infiltraciones en el punto de contacto entre el plato ducha y la pared). Después de haber colocado la resina remover inmediatamente la cinta adhesiva. Este procedimiento puede ser utilizado además para las bañeras de baño.

TUBOS


Para evitar infiltraciones aplique la resina también alrededor de los tubos.



SELLADOR QUE SE APLICA EN LOS PUNTOS DE UNIÓN

sealant

Acabado Protectivo Bacteriostático



Informaciones útiles

"Sealant" permite realizar el sellado impermeable de las juntas. Cuando se usa en los puntos de contacto, como por ejemplo el borde inferior de la ducha o la grifería, protege la pared contra el posible de estancamiento de agua.

Color: Transparente

CONSUMO

Aproximadamente 15 m lineales por cartucho

LIMPIEZA

Se recomienda limpiar el equipo con un diluyente neutro.

CONTRAINDICACIONES

- No utilizar a temperaturas inferiores a +3°C
- Se recomienda aplicación entre + 10°C y + 35°C

ALMACENAMIENTO

El producto está garantizado en su embalaje original, en condiciones estándar (+ 5 °C + 35 °C), durante 12 meses a partir de la fecha de fabricación. Es importante conservar el producto en un lugar seco y alejado de fuentes de calor y luz solar directa.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Base: Polímeros de silano modificados Aspecto

físico Porcentaje de sólidos: Aproximadamente 80%

Temperatura de aplicación: +10°C +35°C

Tiempo de espera: Ninguno

Tiempo abierto: Aproximadamente 30-40 minutos

Tiempo de fraguado final: 48/72 horas

"Sealant" debe aplicarse siempre 24 horas después de la segunda mano de "Blue Glass Finish".

El producto debe someterse a extrusión usando la pistola manual específica y ser aplicado en los puntos de contacto, como por ejemplo entre el plato ducha y la pared, la bañera y la pared, la cabina de ducha y la pared, entre pared y pared, entre la pared y la grifería.


Limpie meticulosamente la superficie donde se aplicará el producto. Elimine las eventuales partes no consistentes y elimine todo residuo de polvo u otra sustancia dañina.

PLATOS DUCHA Y BAÑERAS

Aplique la cinta adhesiva dejando 3/5 mm de espacio entre el fondo del plato ducha y la pared decorada y 3/5 mm de espacio entre la pared y el plato ducha, por todo el perímetro.

Aplique el producto en el ángulo que se ha formado usando una espátula específica. Retire la cinta.

Después de 48 / 72 horas la pared será apta para el contacto con el agua.



new Professional kit for Glass wallpaper

Vérifiez le matériel et suivez le projet.

AA Préparez la sous-couche. Appliquez **IMPROVING PRIMER**

A **GLUE**

Après 3 à 4 heures
préparez et appliquez la colle

B Installez le papier peint en **FIBER GLASS**

Laissez sécher.

C Appliquez **BLUE GLASS FINISH (A+B)**

Appliquez une première couche de produit.
Appliquez la deuxième couche après au moins 4 heures.

Le mur sera sec 24 heures après.


D Imperméabilisez le mur au niveau des points de jonction en utilisant **sealant**

Après 48 à 72 heures, le mur peut être mis en contact avec de l'eau.

BLUE
GLASS FINISH

Consultez le manuel technique et respectez les temps de pose et de séchage des produits.


VÉRIFIEZ LE MATÉRIEL ET
SUIVEZ LE PROJET



Vérifiez l'intégrité du matériel et que tout corresponde à votre commande.

Suivez le diagramme d'assemblage que vous trouvez dans la boîte.

La numérotation des toiles indique l'ordre à suivre pour la disposition exacte du dessin.



La surface devra être solide, absorbante et sans huiles, tensioactifs, eau ni poussière. Lisses et blanches. Vérifier qu'il n'y a pas de remontées d'humidité.

Si le béton est neuf, il faudra attendre sa maturation complète.


PRÉPARATION
DE LA SOUS-COUCHE

Sur un support en plaques de plâtre, utiliser un enduit à base de ciment et/ou un enduit de lissage (pas de plâtre) à granulométrie très fine et de couleur claire.

PREPARATION



Dans le cas de carreaux de céramique, il convient de traiter la surface en éliminant les joints et en la lissant avec un apprêt de lissage à base de ciment.



**PRIMER ANTI-MOISISSURES,
ANTI-BACTÉRIEN
ET ASSAINISSANT**

**À APPLIQUER APRÈS
AVOIR PRÉPARÉ
LA SOUS-COUCHE**

IMPROVING PRIMER

Base Consolidante



L'Improving Primer est un produit prêt à l'emploi. Pour augmenter la pénétrabilité, le produit peut également être dilué dans l'eau dans un rapport de 1:1 (1 litre d'Improving primer et 1 litre d'eau).

Consommation: environ 100-200 gr/m²

Procédez à l'application de l'Improving Primer sur les murs à l'aide d'un rouleau. Le produit sèche en 3/4 heures à 20-23 °C. Le temps varie en fonction de la température et des caractéristiques de l'environnement.

Après minimum 3 à 4 heures, procédez à l'application du papier peint en Fiber Glass.

Informations utiles

Base: Acrylique à l'eau
Aspect physique et couleur : Gel bleu clair
PH 7.7
Viscosité : 1000-1200 cps
Pourcentage de solides: 35 %
Température d'application: +5 °C +40 °C
Temps de séchage: 3 à 4 heures
Ininflammable
Résistant au gel

STOCKAGE: Le produit est garanti dans son emballage d'origine, dans des conditions standards (+ 5 °C + 35 °C), pendant 12 mois à partir de la date de production. Il est important de stocker le produit dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil.

NETTOYAGE: Nous vous recommandons de nettoyer le matériel avec H2O immédiatement après l'installation.

Le produit est monocomposant et prêt à l'emploi.

Consommation: environ 200 gr/m²

Appliquez le produit en une seule couche directement sur le support à l'aide d'un rouleau de laine à poils courts sur environ 5/7 m² à la fois. Procédez à l'application de l'enduit mural.

Informations utiles

Base: Polymères de polyuréthane
Aspect physique: Blanc
Pourcentage de solides: Environ 50 %
Température d'application: +10 °C +35 °C
Temps d'attente: Aucun
Temps ouvert: 20 à 30 minutes environ
Temps de prise final: 48 à 72 heures

CONTRE-INDICATIONS


- Ne pas utiliser à des températures inférieures à +3 °C
- L'application est recommandée entre +10 °C et +35 °C.

NETTOYAGE: Nous vous recommandons de nettoyer le matériel avec H2O immédiatement après l'installation.

STOCKAGE: Le produit est garanti dans son emballage d'origine, dans des conditions standards (+ 5 °C + 35 °C), pendant 12 mois à partir de la date de production. Il est important de stocker le produit dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil.

GLUE


Colle



MÉTHODES DE POSE DU WALLPAPER EN FIBER GLASS

INSTALLATION

Papier peint décoré



Appliquez le côté intérieur du tissu sur le mur dans le sens du déroulement, en vérifiant l'aplomb. En cas de pose incorrecte, retirez la toile et repositionnez-la. Rapprochez les lés en vous assurant de la continuité du motif et appuyez légèrement à l'aide du spatule en plastique en effectuant un mouvement verticale du haut vers le bas afin d'éliminer d'éventuelles bulles d'air, afin d'assurer un ajustement parfait. Retirez immédiatement tout excès de colle et coupez avec un cutter. Laissez sécher.



FORMULE DE BICOMPONENTS
TRANSPARENTE À APPLIQUER
APRÈS L'INSTALLATION
DU FIBER GLASS

GLASS FINISH

Finition protectrice



Le produit doit être appliqué en deux couches.

La température ambiante idéale doit être comprise entre 10 °C min. et 30 °C max. Humidité relative de l'air: max. 75 %. Veillez à ce qu'il y ait un échange d'air efficace sur le site afin d'éviter l'accumulation d'humidité dans l'environnement, ce qui pourrait entraîner des problèmes de durcissement dans les espaces particulièrement confinés.

Informations utiles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mat
- Finition esthétique agréable
- Ne modifie pas la couleur du papier peint
- Ne tache pas
- Ne jaunit pas
- Sans solvant

CONSOMMATION : Environ 120 à 150 g/m²

NETTOYAGE

Nettoyez le matériel à l'eau lorsque le produit est encore frais ou retirez-les mécaniquement lorsque le produit est sec.

STOCKAGE

Le produit est garanti dans son emballage d'origine, dans des conditions standards (+ 5 °C + 35 °C), pendant 12 mois à partir de la date de production. Il est important de stocker le produit dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil.

DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT

Couleur Composant A: transparent à l'état sec

Couleur Composant B: transparent

Base: Polyuréthane aliphatique à deux composants

Finition: Mate (imperceptible au toucher)

Aspect physique: Liquide (aussi bien A que B)

Viscosité: 500-700 cps (aussi bien A que B)

PH: 7.5-8 (aussi bien A que B)

Teneur en solides: Environ 36 % (somme de A+B)

Limite de température de fonctionnement: De -10 °C à +50 °C

Température minimale d'application: +5 °C

Hors poussière: 30 min. à 20 °C

Durcissement complet: 24 heures



CONSIGNES POUR L'APPLICATION CORRECTE DU PRODUIT «BLUE GLASS FINISH»



BACS À DOUCHE ET BAIGNOIRS



N'appliquez jamais le papier peint au ras d'une douche. Coupez la fibre de verre en laissant un espace de quelques millimètres entre le receveur de douche et le mur. Protégez le receveur de douche avec du ruban adhésif en laissant un espace de 5 mm entre le ruban et le mur. Procédez en appliquant la résine sur toute la jonction, même sur le ruban adhésif (pour éviter les infiltrations au niveau du point de contact entre receveur et mur). Après avoir appliqué la résine, retirez immédiatement le ruban adhésif. Cette procédure peut également être utilisée pour les baignoires.

TUYAUTERIE

Pour éviter les infiltrations, appliquez également la résine autour de la tuyauterie.

À APPLIQUER AUX POINTS DE JONCTION

sealant



Informations utiles

«Sealant» permet une imperméabilisation des jonctions. Utilisé sur les points de contact, comme par exemple le bord inférieur de la douche ou la robinetterie, il protège le mur contre toute stagnation d'eau.

Couleur : Transparent

CONSOMMATION

Environ 15 mètres linéaires par cartouche

NETTOYAGE

Nous vous recommandons de nettoyer l'équipement avec du diluant nitro.

CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas utiliser à des températures inférieures à +3 °C
- Application recommandée entre + 10 °C et + 35 °C

STOCKAGE

Le produit est garanti dans son emballage d'origine, dans des conditions standards (+ 5 °C + 35 °C), pendant 12 mois à partir de la date de production. Il est important de stocker le produit dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil.

DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT

Base: Polymères de silane modifiés Aspect physique Pourcentage de solides: Environ 80 % Température d'application: +10 °C +35 °C Temps d'attente: Aucun Temps ouvert: 30 à 40 minutes environ Temps de prise final: 48 à 72 heures

“Sealant” doit toujours être appliqué 24 heures après la deuxième couche de «Blue Glass Finish».

Nettoyez soigneusement la surface sur laquelle doit être appliquée le produit.

Éliminez toute partie abimée et tout résidu de poussière ou autre substance nocive.


Le produit doit être extrudé en utilisant un pistolet manuel adéquat et appliqué sur les points de contact, comme receveur de douche et mur, baignoire et mur, cabine de douche et mur, entre mur et mur, entre mur et robinetterie.

BACS À DOUCHE ET BAIGNOIRS

Appliquez le ruban adhésif en créant un espace de 3/5 mm du receveur de douche au mur décoré, et de 3/5 mm du mur au receveur de douche, sur tout le périmètre.

Mettez le produit dans l'angle créé et étalez avec un couteau à enduire. Enlevez le ruban.

Après 48 à 72 heures, le mur peut être mis en contact avec de l'eau.



new Professional Kit for Glass wallpaper

Material überprüfen und Projekt verfolgen.

AA Untergrund vorbereiten. Auftragen von **IMPROVING PRIMER**

A **GLUE**
Nach 3/4 Stunden
Kleber vorbereiten und auftragen

B **FIBER GLASS**
Tapete aufbringen
Trocknen lassen.

C Auftragen von **BLUE GLASS FINISH (A+B)**

Eine erste Schicht des Produkts auftragen.
Nach mindestens 4 Stunden eine zweite Schicht auftragen.

Nach 24 Stunden ist die Wand trocken.

D Versiegeln Sie die Wand an den Verbindungsstellen mit **SEALANT**

Nach 48 bis 72 Stunden ist die Wand für den Kontakt mit Wasser geeignet.




Konsultieren Sie das technische Handbuch und halten Sie sich an die Auftrags- und Trocknungszeiten der Produkte.

MATERIAL ÜBERPRÜFEN UND PROJEKT VERFOLGEN



Kontrollieren Sie die Unversehrtheit des Materials und stellen Sie sicher, dass es Ihrer Bestellung entspricht.

Halten Sie sich an das in der Verpackung enthaltene Montageschema. Die Nummerierung der Tapetenbahnen weist auf die zu beachtende Reihenfolge hin, die der korrekten Zeichnungsaufstellung dient.



VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

PREPARATION




Die Oberfläche muss fest, saugfähig und frei von Ölen, Tensiden, Wasser und Staub sein. Die Oberfläche muss glatt und weiß sein. Sicherstellen, dass keine aufsteigende Feuchtigkeit vorhanden ist.

Wenn der Beton neu ist, muss gewartet werden, bis dieser vollständig ausgehärtet ist.

Verwenden Sie auf Gipskartonuntergrund eine Spachtelmasse auf Zementbasis (kein Gips) mit sehr feiner Körnung und heller Farbe.

In Gegenwart von Keramikfliesen, muss man die Wand mit einem Grundiermittel behandeln, um die Wand glatt zu machen. Die Fugen müssen entfernt werden auf Zementbasis.



SCHIMMELRESISTENTER, ANTIBAKTERIELLER UND DESINFIZIERENDER PRIMER

NACH DER VORBEREITUNG
DES UNTERGRUNDS
AUZUTRAGEN

IMPROVING PRIMER



Improving Primer ist ein gebrauchsfertiges Produkt. Um die Durchdringbarkeit zu erhöhen, Das Produkt kann auch im Verhältnis 1:1 mit Wasser verdünnt werden (1 Liter Improving Primer und 1 Liter Wasser).

Verbrauch: Etwa 100-200 gr/m²

Improving Primer mit einer Rolle auf die Wände auftragen. Das Produkt trocknet in 3/4 Stunden bei 20–23 °C. Die Zeit variiert je nach Temperatur und Umgebungsbedingungen.

Nach mindestens drei bis vier Stunden können Sie mit dem Anbringen der Glasfaser-Tapete beginnen.

Nützliche Informationen

Acryl auf Wasserbasis
Aussehen und Farbe: Hellblaues Gel
PH 7,7
Viskosität: 1000–1200 cps
Festkörpergehalt 35%
Auftragungstemperatur +5 °C +40 °C
Trocknungszeit 3/4 Stunden
Nicht entzündlich
Verträgt keinen Frost

REINIGUNG: Wir empfehlen, das Werkzeug sofort nach dem Auftragen mit einem H2O zu reinigen.

LAGERUNG: Die Garantie für das Produkt beträgt in der Originalverpackung und unter Standardbedingungen (+5 °C +35 °C) 12 Monate ab dem Herstellungsdatum. Es ist wichtig, das Produkt an einem trockenen Ort und fern von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung zu lagern.

Das Produkt ist einkomponentig und gebrauchsfertig.

Verbrauch: Etwa 200 gr/m²

Das Produkt in einer einzigen Schicht direkt auf den Untergrund mit einer kurzhaarigen Wollrolle für jeweils etwa 5/7 m² auftragen. Dann die Wandverkleidung anbringen.

Nützliche Informationen

Basis: Polyurethan-Polymer
Aussehen: Weiß
Festkörpergehalt: Etwa 50%
Auftragungstemperatur: +10 °C +35 °C
Wartezeit: Keine
Offene Zeit: Etwa 20–30 Minuten
Endgültige Abbindezeit: 48/72 Stunden

KONTRAINDIKATIONEN


- Nicht bei Temperaturen unter +3 °C verwenden.
- Die Auftragung wird zwischen +10 °C und +35 °C empfohlen.

REINIGUNG: Wir empfehlen, das Werkzeug sofort nach dem Auftragen mit einem H2O zu reinigen.

LAGERUNG: Die Garantie für das Produkt beträgt in der Originalverpackung und unter Standardbedingungen (+5 °C +35 °C) 12 Monate ab dem Herstellungsdatum. Es ist wichtig, das Produkt an einem trockenen Ort und fern von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung zu lagern.

GLUE

Kleber



ANBRINGEN DER GLASFASERTAPETE

INSTALLATION

Dekorierte Tapete



Die Innenseite des Gewebes in Abrollrichtung anbringen und mit dem Senkblei überprüfen. Im Fall von nicht perfekter Anbringung entfernen und erneut anbringen. Die Bahnen sauber ansetzen, leicht mit dem Kunststoffspachtel von der Mitte nach oben und unten andrücken, um eventuelle Luftblasen zu entfernen und eine perfekte Haftung zu gewährleisten. Eventuellen überschüssigen Kleber umgehend und mit einem Cutter Überschüsse entfernen. Trocknen lassen.



TRANSPARENTE ZWEIKOMPONENTEN-FORMULIERUNG ZUM AUFRAGEN

NACH DEM ANBRINGEN DER GLASFASER-TAPETE


GLASS FINISH

Schutzbeschichtung



Das Produkt muss in zwei Schichten aufgetragen werden.

Die ideale Raumtemperatur sollte zwischen 10 °C min. und 30 °C max. liegen. Relative Luftfeuchtigkeit: max. 75%. Stellen Sie sicher, dass auf der Baustelle ein effektiver Luftaustausch stattfindet, um eine Ansammlung von Feuchtigkeit in der Umgebung zu vermeiden, die in besonders engen Räumen zu Aushärtungsproblemen führen könnte.



Nützliche Informationen

TECHNISCHE MERKMALE

- Matt
- Ästhetisch ansprechende Ausführung
- Es verändert die Farbe der Tapete nicht
- Es hinterlässt keine Flecken
- Es vergilbt nicht
- Lösungsmittelfrei

VERBRAUCH: Etwa 120–150 g/m²

REINIGUNG

Reinigen Sie die Werkzeuge mit Wasser, wenn das Produkt noch frisch ist, oder mechanisch, wenn das Produkt eingetrocknet ist.

LAGERUNG

Die Garantie für das Produkt beträgt in der Originalverpackung und unter Standardbedingungen (+5 °C +35 °C) 12 Monate ab dem Herstellungsdatum. Es ist wichtig, das Produkt an einem trockenen Ort und fern von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung zu lagern.

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

Farbe Komponente A: nach dem Trocknen transparent

Farbe Komponente B: transparent

Basis: Aliphatisches Zweikomponenten-Polyurethan

Oberfläche: Matt (bei Berührung nicht spürbar)

Aussehen: Flüssig (sowohl A als auch B)

Viskosität: 500–700 cps (sowohl A als auch B)

PH: 7,5–8 (sowohl A als auch B)

Feststoffgehalt: Etwa 36% (Summe aus A+B)

Grenzwerte für die Gebrauchstemperatur: -10 °C bis +50 °C

Minimale Auftragungstemperatur: +5 °C

Staubfrei: 30 Min. bei 20 °C

Vollständige Aushärtung: 24 Stunden



WARNHINWEISE FÜR EINE KORREkte ANWENDUNG VON "BLUE GLASS FINISH"




DUSCHTASSEN UND WANNEN

Die Tapete niemals bündig mit der Dusche aufbringen. Die Glasfasertapete so abschneiden, dass zwischen Duschwanne und Wand einige Millimeter Platz bleiben. Die Duschwanne mit Klebeband schützen und 5 mm Abstand zwischen Klebeband und Wand lassen. Das Harz wird auf die gesamte Verbindungsstelle, auch auf das Klebeband (um ein Eindringen an der Kontaktstelle zwischen Duschwanne und Wand zu verhindern), aufgetragen. Nach dem Auftragen des Harzes sofort das Klebeband entfernen.

Dieses Verfahren kann auch für Badewannen eingesetzt werden.

LEITUNGEN

Um Infiltrationen zu vermeiden, tragen Sie das Harz auch um die Leitungsrohre auf.



DICHTUNGSMASSE
ZUM AUFTRAGEN AUF DIE
VERBINDUNGSSTELLEN


sealant

Dichtungsmasse



Nützliche Informationen

"Sealant" ermöglicht eine wasserdichte Abdichtung der Verbindungsstellen. Wird das Produkt an Kontaktstellen wie der Unterkante der Dusche oder an Wasserhähnen verwendet, schützt es die Wand vor eventuellem Wasserstau.



Farbe: Transparent

VERBRAUCH
Etwa 15 Laufmeter pro Kartusche

REINIGUNG

Wir empfehlen, das Werkzeug mit Nitroverdünnung zu reinigen.

KONTRAINDIKATIONEN

- Nicht bei Temperaturen unter +3 °C verwenden.
- Die Auftragung wird zwischen +10 °C und +35 °C empfohlen.

LAGERUNG

Die Garantie für das Produkt beträgt in der Originalverpackung und unter Standardbedingungen (+5 °C +35 °C) 12 Monate ab dem Herstellungsdatum. Es ist wichtig, das Produkt an einem trockenen Ort und fern von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung zu lagern.

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

Basis: Modifizierte Silanpolymere Aussehen
Festkörpergehalt: Etwa 80%
Auftragungstemperatur: +10 °C +35 °C
Wartezeit: Keine
Offene Zeit: Etwa 30–40 Minuten
Endgültige Abbindezeit: 48/72 Stunden

"Sealant" muss immer 24 Stunden nach der zweiten Schicht von "Blue Glass Finish" aufgetragen werden..

Reinigen Sie die Oberfläche, auf die das Produkt aufgetragen werden soll, gründlich.

Nicht feste Teile und Staubreste oder andere schädliche Substanzen entfernen.


Das Produkt muss mit der entsprechenden Handpistole extrudiert und an den Kontaktstellen wie Duschwanne und -wand, Badewanne und -wand, Duschcabine und -wand, zwischen Wand und Wand, zwischen Wand und Armatur aufgetragen werden..

DUSCHTASSEN UND WANNEN

Bringen Sie das Klebeband so an, dass vom Duschwannen-Boden zur dekorierten Wand ein Abstand von 3/5 mm und auch von der Wand zur Duschwanne ein Abstand von 3/5 mm entsteht.

Das Produkt mit einem geeigneten Spatel in der entstandenen Ecke auftragen. Entfernen Sie das Klebeband.

Nach 48 bis 72 Stunden ist die Wand für den Kontakt mit Wasser geeignet.



new Professional kit for Glass wallpaper
NEW PERFORMING PRODUCTS
NEW PERFORMING PRODUCTS

Проверьте товар и следуйте проекту..

AA Подготовка основания. Применить **IMPROVING PRIMER**

A **GLUE**
Через 3-4 часа
подготовка и нанесение клея

B Укладка обоев
из **FIBER GLASS**
Дайте высохнуть..

C Нанесите
BLUE GLASS FINISH (A+B)

Нанесите первый слой продукта. Не менее
чем через 4 часа нанесите второй слой..

Через 24 часа стена высохнет.


D Герметизация стены в точках
соединения с помощью
sealant

По истечении 48-72 часов обработанная
поверхность будет готова к контакту с водой.

Blue
GLASSFINISH


Обратитесь к техническому руководству и соблюдайте сроки нанесения и высыхания продуктов.

ПРОВЕРЬТЕ ТОВАР
И СЛЕДУЙТЕ ПРОЕКТУ



Проверьте целостность материала и его
соответствие вашему заказу.

Следуйте инструкциям, вложенным в коробку.
Нумерация полотнищ указывает порядок их
нанесения, чтобы следовать рисунку.



Поверхность должна быть прочной,
абсорбирующей, без следов масла,
поверхностно-активных веществ, воды,
пыли. Поверхности должны быть гладкими,
белого цвета. Убедитесь в отсутствии очагов
влаги.

Если бетонное основание новой постройки,
необходимо дождаться его полного
созревания.


ПОДГОТОВКА
ОСНОВАНИЯ

На гипсокартонном основании используйте
светлую, очень мелкозернистую штукатурку
и/или шпаклевку на цементной основе (не
гипс).

PREPARATION



При наличии керамических покрытий
обработайте поверхность, заполнив швы
и загладив ее шпаклевкой на цементной
основе.



**АНТИПЛЕСНЕВЫЙ,
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ И
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ ГРУНТ**

ПРИМЕНЯЕТСЯ ПОСЛЕ
ПОДГОТОВКИ ОСНОВАНИЯ

IMPROVING PRIMER



Improving Primer представляет собой готовый к использованию продукт. Для увеличения проникающей способности продукт также можно разводить водой в соотношении 1:1 (1 л Improving Primer на 1 л воды).

Расход: Приблизительно 100-200 г/м²

Нанесите Improving Primer на стены с помощью валика. Продукт высыхает за 3-4 часа при температуре 20-23 °C. Время варьируется в зависимости от температуры и характеристик окружающей среды.

Не менее чем через 3-4 часа приступайте к наклейке обоев из стекловолокна.

Полезная информация

Акриловое основание на водной основе

Внешний вид и цвет: Голубой гель

pH 7,7

Вязкость: 1000-1200 сП

Процент твердых веществ: 35 %

Температура использования: +5 °C/+40 °C

Время высыхания: 3-4 часа

Невоспламеняемый

Не морозоустойчив

ОЧИСТКА: рекомендуется очистить оборудование с помощью воды сразу после нанесения.

ХРАНЕНИЕ: На продукт действует гарантия в течение 12 месяцев с даты производства при условии, что он находится в оригинальной упаковке, в стандартных условиях (+5 °C/+35 °C). Важно хранить продукт в сухом месте, вдали от источников тепла и прямого солнечного света.

Это однокомпонентный продукт, готовый к использованию.

Расход: Приблизительно 200 г/м²

Нанесите продукт водой в один слой непосредственно на основание короткошерстным шерстяным валиком примерно на 5-7 м² за раз. Затем приступите к нанесению на стену.

Полезная информация

Основание: Полиуретановые полимеры

Внешний вид: белого цвета

Процент твердых веществ: около 50 %

Температура применения: +10 °C / +35 °C

Время ожидания: нет

Время открытого слоя: 20-30 минут

Окончательное время схватывания: 48-72 часа


ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Не используйте при температуре ниже +3 °C
- Рекомендуется применение при температуре от +10 °C до +35 °C.

ОЧИСТКА: рекомендуется очистить оборудование с помощью воды сразу после нанесения.

ХРАНЕНИЕ: На продукт действует гарантия в течение 12 месяцев с даты производства при условии, что он находится в оригинальной упаковке, в стандартных условиях (+5 °C/+35 °C). Важно хранить продукт в сухом месте, вдали от источников тепла и прямого солнечного света.

GLUE клей



Полезная информация

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Матовый
- Приятная эстетическая отделка
- Не меняет цвет обоев
- Не окрашивает
- Не желтеет
- Не включает растворители

ПАСХОД: примерно 120-150 г/м²

ОЧИСТКА

Очистите остатки пыли на обрабатываемой поверхности салфеткой из микрофибры.

ХРАНЕНИЕ

На продукт действует гарантия в течение 12 месяцев с даты производства при условии, что он находится в оригинальной упаковке, в стандартных условиях (+5 °C/+35 °C). Важно хранить продукт в сухом месте, вдали от источников тепла и прямого солнечного света.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Цвет компонента А: прозрачный после высыхания

Цвет компонента В: прозрачный

Основание: двухкомпонентный алифатический полиуретан

Отделка: непрозрачная (незаметная на ощупь)

Внешний вид: жидкость (как А, так и В)

Вязкость: 500-700 сП (как А, так и В)

РН: 7,5-8 сП (как А, так и В)


Содержание твердых веществ: приблизительно 36 % (сумма А+В)

Максимальная рабочая температура: от -10 °C до +50 °C

Минимальная температура нанесения: +5 °C

Отсутствие налипания пыли: 30 мин. при 20 °C

Полное отверждение: 24 часа



СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ ОБОЕВ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА

INSTALLATION

Декорированные обои

FIBER
GLASS



Приложите к стене внутреннюю поверхность ткани в направлении размотки рулона, проверьте вертикальность. Если укладка неправильная, снимите полотно и повторите действия. Совместите края ткани, чтобы не нарушился рисунок, и слегка прижмите шпателем от центра вверх и вниз для удаления воздушных пузырей и обеспечения отличного прилегания. Сразу удаляйте излишки клея и обрежьте края ножом. Дайте высохнуть.



ПРОЗРАЧНЫЙ
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ
СОСТАВ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ
ПОСЛЕ МОНТАЖА
СТЕКЛОВОЛОКНА

Наносить продукт в два слоя.

Идеальная температура в помещениях для нанесения должна быть в пределах мин. 10° и макс. 30°. Относительная влажность: макс. 75 %. Обеспечьте эффективный воздухообмен в месте выполнения работ, чтобы избежать скопления влаги в помещении, что может привести к проблемам с отверждением в особо ограниченном пространстве.

GLASS FINISH

защитный клей

Blue
GLASS FINISH



Очистите остатки пыли на обрабатываемой поверхности салфеткой из микрофибры.

Приготовьте только то количество продукта, которое необходимо для нанесения, и используйте его в течение 90 минут после смешивания двух компонентов.

Перед использованием взболтайте. Тщательно перемешайте два компонента до обеспечения полностью однородной смеси в следующем соотношении:
1 кг комп. А | 200 г комп. В

Нанесите продукт непосредственно на настенное покрытие губчатым валиком с закрытыми порами в один или два прохода (и используйте кисть по краям).

Между нанесением первого и второго слоев подождите не менее 4 часов при температуре 20-23 °C и/или до полного высыхания.

Дайте высохнуть.

Приступите к герметизации краев входящих в комплект средством «Sealant».

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ НАНЕСЕНИИ BLUE GLASS FINISH




ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ И ВАННЫ

Запрещено клеить обои бровень с душем. Разрежьте стекловолокно, оставив между душевым поддоном и стеной несколько миллиметров зазора. Закройте душевой поддон клейкой лентой, оставив между ней и стеной 5 мм. Выполните нанесение смолы по всему шву, в том числе поверх клейкой ленты (во избежание попадания воды в точке контакта между душевым поддоном и стеной). После нанесения сразу же снимите клейкую ленту. Этую же процедуру можно использовать и для ванн.

ТРУБОПРОВОДЫ


Во избежание проникновения воды наносить продукт также вокруг труб.



ГЕРМЕТИК ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ В МЕСТАХ СТЫКОВ

sealant

Герметик



Полезная информация

Sealant обеспечивает непроницаемую герметизацию стыков. При использовании в точках соприкосновения, например, на нижнем краю душа или крана, защищает стену от возможных скоплений воды.

Цвет: прозрачный

РАСХОД

около 15 погонных метров на картридж

ОЧИСТКА

Рекомендуется очищать оборудование нитрорастворителем.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Не используйте при температуре ниже +3 °C
- Рекомендуется применение при температуре от + 10 °C до + 35 °C

ХРАНЕНИЕ

На продукт действует гарантия в течение 12 месяцев с даты производства при условии, что он находится в оригинальной упаковке, в стандартных условиях (+5 °C/+35 °C). Важно хранить продукт в сухом месте, вдали от источников тепла и прямого солнечного света.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Основание: Модифицированные силиановые полимеры Внешний вид Процентное содержание твердых веществ: около 80%

Температура применения: +10 °C / +35 °C

Время ожидания: нет

Время открытого слоя: 30-40 минут

Окончательное время схватывания: 48-72 часа

"Sealant" необходимо наносить через 24 часа после второго слоя Blue Glass Finish.

Тщательно очистите поверхность, на которую наносится продукт.

Удалите непрочные части и все остатки пыли или любого другого вещества..

Продукт подается из специального ручного пистолета и наносится в контактных точках, например, душевого поддона со стеной, ванны со стеной, душевой кабины со стеной, между двумя стенами, между стеной и смесителем.

ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ И ВАННЫ

Поместите клейкую ленту так, чтобы было расстояние 3–5 мм от днища душевого поддона до декорированной стены и 3–5 мм от стены до душевого поддона по всему периметру.

Нанесите продукт в образующийся угол и распределите с помощью специального шпателя. Снимите ленту.

По истечении 48-72 часов обработанная поверхность будет готова к контакту с водой.

LONDONART WALLPAPER

Le indicazioni fornite si basano sull'attuale stadio delle nostre esperienze sia pratiche che di laboratorio e possono considerarsi attendibili. Tuttavia non possiamo assumerci la responsabilità dei risultati ottenuti in seguito ad applicazioni errate.

The indications provided are based on our current practical and laboratory experience and are, therefore, reliable. However, we cannot assume any responsibility for results caused by incorrect applications.

Las indicaciones dadas se basan en la fase actual de nuestra experiencia práctica y de laboratorio y pueden considerarse fiables. Sin embargo, no asumimos responsabilidad alguna por los resultados obtenidos como consecuencia de aplicaciones incorrectas.

Les indications données sont basées sur l'état actuel de notre expérience pratique et de laboratoire et peuvent être considérées comme fiables. Toutefois, nous ne pouvons être tenus responsables des résultats obtenus à la suite d'une application incorrecte.

Die Anweisungen beruhen auf dem derzeitigen Stand unserer praktischen und labortechnischen Erfahrungen und können als zuverlässig angesehen werden. Wir können jedoch keine Verantwortung für Ergebnisse übernehmen, die durch eine falsche Anwendung erzielt wurden.

Предоставленные указания основаны на нашем текущем практическом и лабораторном опыте и могут считаться надежными. Однако мы не можем нести ответственность за результаты, полученные в результате неправильного применения.

HEADQUARTER

Via Migliadizzi 18,
Noventa Vic. - VI [IT]
+39 0444 760565
info@londonart.it

SHOWROOM IT

Piazza S. Marco, 4
Brera, Milano [IT]

SHOWROOM UK

Design Centre
Chelsea Harbour
Lots Road
London [UK]

londonartwallpaper.com

londonartwallpaper.co.uk

londonart.it